



## NBR - CAUCHO DE ACRILONITRILLO

### B700 - Plancha de Caucho

#### Características Técnicas

Color			Negro
Peso Específico		1,47	g/cm <sup>3</sup>
Dureza de indentación	ASTM D2240	70	Shore A
Dureza internacional	ASTM D1515		IRHD
Carga de Rotura	ASTM D412	4,0	Mpa
Alargamiento a la Rotura	ASTM D412	250	%
Desgarro	ASTM D624 Die C	15	N/mm
Temperatura de Trabajo		-15/90	°C
Envejecimiento por aire caliente (70 h x 70°C)	ASTM D573		
	Inc. Alargamiento	-40	%
	Inc. Carga de rotura	-15	%
	Inc. Dureza	5	SHORE A
Deformación Remanente (22h x 70°C)	ASTM D395 M.B	45	% Def. Máx.
Resistencia a Disolventes (70h x 70°C)			
	Aceite ASTM D395	10	%
	Aceite IRM 903	60	%
Resistencia Química			
	Ozono		No Recomendada
	Ácidos y Álcalis diluidos		Buena
	Ácidos y Álcalis concentrados		No Recomendada
	Hidrocarburos, aceites y grasas		Moderada
	Disolventes Orgánicos		Moderada