



FICHA TÉCNICA

## ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-25

*Poliéter D-25*

### Propiedades Técnicas

Densidad	ISO 845	25 ± 1,25 Kg/m <sup>3</sup>
Identación al 25%	ISO 2439	17,5 ± 2,6 Kg/50in <sup>2</sup>
Identación al 40%	ISO 2439	21 ± 3,1 Kg/50in <sup>2</sup>
Identación al 65%	ISO 2439	35,5 ± 5,3 Kg/50in <sup>2</sup>
Alargamiento Rotura	ISO 1798	> 130 %
Resistencia a la tracción	ISO 1798	> 0,7 Kg/cm <sup>2</sup>
Factor SAG	ISO 2439	> 1,7 -
Factor RH/H	ISO 2439	> 50 %