



ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-30

Poliéter D-30

Propiedades Técnicas

Densidad	ISO 845	30 ± 1,50 Kg/m ³
Identación al 40%	ISO 2439	16,5 ± 2,5 Kg/50in ²
Identación al 65%	ISO 2439	27,0 ± 4,0 Kg/50in ²
Alargamiento Rotura	ISO 1798	> 120 %
Resistencia a la tracción	ISO 1798	> 0,8 Kg/cm ²
Factor SAG	ISO 2439	> 1,7 -
Factor RH/H	ISO 2439	> 65 %