



CAUCHO NATURAL ESPONJOSO

Características

- Buena resistencia al roce y a la rotura
- Resistencia media al frío
- Buena resistencia al CO₂
- Resistencia media a carburantes

Propiedades Técnicas

Color	Negro
Composición	Caucho Natural y polisopreno
Agente Espumaente	Toluensulfonilhidricida
Compresión set 22 h a 70°C	
Deflexión	50 %
Deflexión al 25%	7±2 psi
Dureza ± 5 Shore A	15±5 ^º SHORE A
Envejecimiento al aire 7 dias a 70°C	
Variación de la flexión	±20 %
Peso específico	0,75±0.05 gr/cm ³
Temperatura máxima de servicio	70 °C
Vulcanización	Por Compresión