



FICHA TÉCNICA

ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-20

Poliéter D-20

Propiedades Técnicas

Densidad	PQE005	20,0 ± 1,0 Kg/m ³
ILD 25%	PQE006	50 ± 8 Nw
ILD 65%	PQE006	150 ± 23 Nw
Resistencia a la tracción	PQE007	min. 0,9 Kg/m ²
Resilencia	PQE008	min. 35 %
Alargamiento a la rotura	PQE007	min. 300 %
Deformación Permanente 75%	PQE009	máx. 5,0 %