Industria de la goma
Suc de J. Morell S.A.

Pol. Ind. Riu Clar
C/ del Plom, 43 · 43006 Tarragona
t: 977 206 520 | f: 977 206 565
e: info@industriadelagoma.com

FICHA TÉCNICA

PVC ESPUMADO

Propiedades Técnicas

Peso Específico		0,55-0,70	gr/cm³
Absorción de agua	ISO 62:M	0,19	%
Resistencia a la Tensión	ISO R527	19,37	Mpa
Alargamiento en Rotura	ISO R527	17,89	%
Módulo de Flexión	ISO 176	0,903	Gpa
Resistencia al choque Charpy	ISO 179	1,43	kJm -2
Dureza Shore D	ISO 868	63	Valor
Temperatura de deformación por Calor			
Método A	ISO 75	57,75	°C
Método B	ISO 75	68,4	°C
Coeficiente de dilatación Lineal	BS 476:Parte 7	0,498x10 -6	Clase
Ensayo de propagación de la llama			
	NSP 92501.5	M-1	Clase
	DIN 4102	B-1	Clase